

«Преобразователь гипса СВВ-500 ПРЕМИУМ» от классического состава (КЛАССИК) отличается белым цветом и гораздо меньшим расходом.

Дозировки «СВВ-500 ПРЕМИУМ» составляют 0,3 - 1,6 % от массы сухого гипса. При подборе дозировки ориентируйтесь на показатели из таблицы. Или воспользуйтесь нашим калькулятором. Отсканируйте QR код и воспользуйтесь специальным приложением, которое предназначено для максимально точно расчёта количества СВВ-500, гипса и воды.

Дозировать СВВ-500 следует на весах. Объёмное дозирование не допускается из-за низкой точности.

Применение.

Отдозированную добавку «СВВ-500 ПРЕМИУМ» добавить в ёмкость с отдозированной водой и размешать. Затем высыпать туда гипс и тщательно перемешать.

В результате должен образоваться жидкий, кефиобразный раствор, который необходимо сразу вылить в форму (или использовать в иных строительных целях).

Рекомендации.

В случае, если раствор не получается текучим, следует увеличить дозировку СВВ-500 или немного увеличить количество воды.

Если раствор наоборот, слишком жидкий или долго не схватывается, необходимо сократить количество воды для затворения.

Твердение и набор прочности.

«СВВ-500 ПРЕМИУМ» немного увеличивает срок начала схватывания. В зависимости от дозировки и марки гипса, они могут варьироваться в пределах 6-15 минут.

Расформовку малогабаритных изделий можно будет произвести уже через 20-25 минут.

После расформовки изделие будет «добирать» прочность в течении нескольких суток. Для этого, его необходимо выдерживать в естественных условиях. Специального ухода при этом

Дозировка СВВ-500 ПРЕМИУМ	Кол-во СВВ-500 ПРЕМИУМ на 1 кг гипса	Кол-во воды на 1 кг гипса с СВВ-500 ПРЕМИУМ	Результат
Для гипса марок Г-3...Г-10 и алебаstra			
0,3 – 0,4 %	3 - 4 гр.	560 - 550 гр. (мл.)	высокая прочность изделия хорошая текучесть раствора
0,5 – 0,8 %	5 - 8 гр.	470 - 410 гр. (мл.)	очень высокая прочность изделия хорошая текучесть раствора
0,9 – 1,2 %	9 - 12 гр.	390 - 370 гр. (мл.)	сверхпрочность изделия отличная текучесть раствора
1,3 – 1,6 %	13 - 16 гр.	360 - 350 гр. (мл.)	сверхпрочность изделия отличная текучесть раствора
Для гипса марки Г-16 (ГВВС-16)			
0,3 – 0,4 %	3 - 4 гр.	380 - 370 гр. (мл.)	высокая прочность изделия хорошая текучесть раствора
0,5 – 0,8 %	5 - 8 гр.	360 - 300 гр. (мл.)	очень высокая прочность изделия хорошая текучесть раствора
1,0 – 1,6 %	9 - 12 гр.	280 - 240 гр. (мл.)	сверхпрочность изделия отличная текучесть раствора

(сушка или тепловая обработка) не требуется.

Внимание! Показатели ориентировочные. Допустимы отклонения.

Дозировка подбирается индивидуально, для каждого отдельного случая.

Перед началом работ, рекомендуем провести пробно-тестовые эксперименты.



angidrit.ru



калькулятор
дозировок СВВ-500
гипса и воды



группа в VK



<https://vk.com/cvv500>

Вступайте в «Сообщество Камнеделов» vk.com/kamnedeloff
Огромный выбор форм для камня, панелей, кашпо и барельефов. Смазки и пластификаторы.
Топовые производители форм – все в одном месте.
Живое общение, советы бывалых мастеров, ответы на вопросы.
Всё о гипсе и бетоне, розыгрыши, конкурсы, подарки.
vk.com/kamnedeloff
Чат сообщества в Telegram <https://t.me/kamnedela>