

Инструкция СВВ-500 ПРЕМИУМ

Добавка для гипса (5 в 1) · свв-500.рф

СВВ-500 ПРЕМИУМ — комплексная добавка для гипса формата 5 в 1. От классического состава отличается белым цветом и заметно меньшим расходом, однако уступает ему в прочности. Для максимальной прочности гипса рекомендуется использовать СВВ-500 КЛАССИК.

! Это концентрированная добавка к гипсу, а не самостоятельный материал для заливки.

1. Дозирование. Дозировка СВВ-500 ПРЕМИУМ составляет **0,3–1,6%** от массы сухого гипса. Чем больше добавки, тем меньше воды и тем прочнее изделие. Взвешивать добавку следует на весах, дозирование «на глазок» не допускается. Точные пропорции рассчитает наш калькулятор (QR-код ниже).

2. Замешивание. Налейте воду в чистую ёмкость, всыпьте отмеренное количество СВВ-500 ПРЕМИУМ. Перемешивать и растворять добавку не нужно. Затем добавьте гипс и тщательно перемешайте до однородной массы, без комочков. В первые секунды может показаться, что воды мало — не добавляйте воду, просто продолжайте мешать. В результате должен образоваться текучий раствор, похожий на жидкую сметану.

3. Заливка. Сразу после замешивания влейте раствор в подготовленную форму. Следите, чтобы гипс заполнил все полости. Можно слегка постучать по форме — так раствор распределится быстрее и равномернее.

4. Расформовка. Гипс застывает за 10–30 минут (зависит от пропорций добавки и марки гипса). Аккуратно отделите края от формы и выньте изделие. Полная прочность набирается до 7 дней. Специальный уход — сушка, тепловая обработка — не требуется.

Защита изделий

Гипс с добавкой становится значительно плотнее и меньше впитывает влагу, но водостойким не становится. Если изделия будут контактировать с водой или воском (например, подсвечники), покрывайте их защитным лаком — например, СВВ-500 ACRYLON.



КАЛЬКУЛЯТОР

Рассчитает пропорции за 5 секунд



ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО

Инструкции, лайфхаки, советы мастеров



ЗАКАЗАТЬ НА САЙТЕ

Напрямую от производителя