

СВВ-500 ПРЕМИУМ от классического состава (КЛАССИК) отличается белым цветом и гораздо меньшим расходом.

Дозировки СВВ-500 ПРЕМИУМ составляют 0,3 - 1,6 % от массы сухого гипса. При подборе дозировки ориентируйтесь на показатели из таблицы. Или просто отсканируйте нижний QRкод и воспользуйтесь специальным приложением, которое предназначено для расчёта количества СВВ-500, гипса и воды.

Дозировать СВВ-500 ПРЕМИУМ следует на весах. Объёмное дозирование не допускается из-за низкой точности.

Применение.

Отдозированную добавку СВВ-500 ПРЕМИУМ добавить в ёмкость с отдозированной водой и размешать. Затем высыпать туда гипс и тщательно перемешать.

В результате должен образоваться жидкий, кефиروобразный раствор, который необходимо сразу вылить в форму (или использовать в иных строительных целях).

Рекомендации.

В случае, если раствор не получается текучим, следует увеличить дозировку СВВ-500 или немного увеличить количество воды.

Если раствор наоборот, слишком жидкий или долго не схватывается, необходимо сократить количество воды для затвердения.

Твердение и набор прочности.

СВВ-500 ПРЕМИУМ немного увеличивает срок начала схватывания. В зависимости от дозировки и марки гипса, они могут варьироваться в пределах 6-15 минут.

Расформовку малогабаритных изделий можно будет произвести уже через 20-25 минут.

После расформовки изделие будет «добирать» прочность в течении нескольких суток. Для этого, его необходимо выдержать в естественных условиях. Специального ухода при этом (сушка или тепловая обработка) не требуется.

| Дозировка СВВ-500 ПРЕМИУМ | Кол-во СВВ-500 ПРЕМИУМ на 1 кг гипса | Кол-во воды на 1 кг гипса с СВВ-500 ПРЕМИУМ | Результат |
|---|--------------------------------------|---|---|
| Для гипса марок Г-3...Г-10 и алебаstra | | | |
| 0,3 – 0,4 % | 3 - 4 гр. | 560 - 550 гр. (мл.) | высокая прочность изделия хорошая текучесть раствора |
| 0,5 – 0,8 % | 5 - 8 гр. | 470 - 410 гр. (мл.) | очень высокая прочность изделия хорошая текучесть раствора |
| 0,9 – 1,2 % | 9 - 12 гр. | 390 - 370 гр. (мл.) | сверхпрочность изделия отличная текучесть раствора |
| 1,3 – 1,6 % | 13 - 16 гр. | 360 - 350 гр. (мл.) | сверхпрочность изделия отличная текучесть раствора |
| Для гипса марки Г-16 (ГВВС-16) | | | |
| 0,3 – 0,4 % | 3 - 4 гр. | 380 - 370 гр. (мл.) | высокая прочность изделия хорошая текучесть раствора |
| 0,5 – 0,8 % | 5 - 8 гр. | 360 - 300 гр. (мл.) | очень высокая прочность изделия хорошая текучесть раствора |
| 1,0 – 1,6 % | 9 - 12 гр. | 280 - 240 гр. (мл.) | сверхпрочность изделия отличная текучесть раствора |

Внимание! Показатели ориентировочные. Допустимы небольшие отклонения. Дозировка подбирается индивидуально, для каждого отдельного случая. Перед началом работ, рекомендуем провести пробно-тестовые эксперименты.

ЗАКАЗАТЬ НА САЙТЕ
СВВ-500.COM



ЗАКАЗАТЬ НА
ЯНДЕКС МАРКЕТ



наша группа в VK



КАЛЬКУЛЯТОР СВВ-500

Бесплатное приложение
для точного расчёта дозировок
гипса, СВВ-500 и воды

svv-500.com